



COLOURLASTIC - Joint Pave

Elastischer Fugenverguss für farbige Asphalte

COLOURLASTIC ist eine einkomponentige Heißvergussmasse auf Kunstharzbasis für die Fugenausbildung bei farbigen Asphalten. COLOURLASTIC ist gießfähig und härtet elastisch aus. Durch das hohe Rückstellvermögen eignet sich COLOURLASTIC sehr gut für verkehrsbeanspruchte Fugen.

Materialeigenschaften

Basis	Synthetisches Bindemittel
Dichte bei 25°C	~ 1,2 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	170-190°C
Topfzeit (20°)	~ 15 min
EP RuK	70-90 °C
Nadelpenetration bei 25°C	35-55 [0,1mm]
Brechpunkt nach Fraaß	-25 °C
Farbe	Transparent oder einfärbbar

Anwendungen

COLOURLASTIC wird u.a. für Fugen in farbigen Asphalt-Flächen verwendet, wodurch eine farbliche Irritation unterbunden wird.

Vorbereitung der Flanken

Die Flanken müssen sauber und trocken, bestenfalls gestrahlt sein. Die Flankenränder sollten mit einem Kreppklebeband o.ä. abgeklebt werden, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Die Oberflächentemperatur der Fuge muss mindestens +5°C betragen, max. +40°C. Die Temperatur muss 3°C über dem Taupunkt liegen.

Es wird keine Grundierung benötigt!

Verarbeitung

Es wird empfohlen, die Vergussmasse vor der Verarbeitung aufzurühren. Bei einer Farb-Pigmentzugabe beträgt die Mischzeit bei einer Umdrehungszahl von max. 500 U/Min etwa 4 Minuten (so wenig Luft wie möglich einrühren).

COLOURLASTIC wird dann direkt aus dem Eimer in die Fuge eingebracht, bei tiefen Fugen in zwei Übergängen. Die Fugenbreite liegt i.d.R. zwischen 10 mm und 20 mm, die Höhe der Fugenfüllung etwa bei 30mm.

Reinigung der Werkzeuge

Die Reinigung der Werkzeuge und Arbeitsgeräte kann mit Aceton erfolgen. Bereits ausgehärtetes Material kann mechanisch entfernt werden.

Lieferform & Verpackung

Gebindegrößen: 1,0 kg - 10,0 kg.

Lagerung

Dicht verschlossen im Originalbehälter. Erwärmung über 40°C und Frosteinwirkung auch auf der Baustelle unbedingt vermeiden. COLOURLASTIC ist unter diesen Umständen mindestens 9 Monate lagerfähig.

Warnhinweise

Bei der Anwendung muss Sicherheitskleidung getragen werden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unser Sicherheits-Datenblatt. Dies ist auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produktdatenblatt enthält technische Informationen über Produkte des Herstellers ASPHO Sarl, Le Couzin, 31470 Empeaux. Die Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben. Änderungen vorbehalten. Der Hersteller übernimmt ausschließlich die Verantwortung für Anwendungen, die direkt unter seiner Aufsicht stehen.

Vertrieb: BfB – Beratungsgesellschaft für Bitumen und bitumengebundene Baustoffe mbH
Mitterechweg 1, 87700 Memmingen, Tel.: +49 (0) 8331/9745790, Fax: +49 (0) 8331/9745790