

GKG MINERALOEL HANDEL Stuttgart

Telefon + 49 (0)711 / 78 68-370

Telefax + 49 (0)711 / 78 68-244

Liebknechtstraße 50

D-70565 Stuttgart

**SüBit® Color Heißflüssig PmB 35/50 W**

Nr	Eigenschaften	Einheit	Sorte SüBit® Color Heißflüssig 35/50 W	Prüfung nach DIN EN
1	Nadelpenetration	0,1 mm	35 – 50	1426
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	≥ 65	1427
3	Brechkpunkt nach Fraaß	°C	≤ -10	12593
4	Flammpunkt	°C	≥ 250	ISO 2592
5	Elastische Rückstellung bei 25 °C	%	≥ 70	13398
6	Dynamische Viskosität bei 135 °C / 185 °C	mm ² /s	500 – 700 / 100 – 150	EN 13302
7	Maximal zulässige Lagerungstemperatur	°C	≤ 175	
8	Mischtemperatur	°C	170	