

**GKG MINERALOEL HANDEL Stuttgart**

Telefon + 49 (0)711 / 78 68-370

Telefax + 49 (0)711 / 78 68-244

Liebknechtstraße 50

D-70565 Stuttgart

**SüBit® Color Heißflüssig 70/100**

Nr	Eigenschaften	Einheit	Sorte SüBit® Color Heißflüssig 70/100	Prüfung nach DIN EN
1	Nadelpenetration	0,1 mm	70 – 100	1426
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	40 – 50	1427
3	Brechpunkt nach Fraaß	°C	≤ -10	12593
4	Dichte bei 25 °C	g/cm <sup>3</sup>	~ 1,010	ISO 3838
5	Flammpunkt	°C	≥ 230	ISO 2592
6	Dynamische Viskosität bei 135 °C	mm <sup>2</sup> /s	150 – 250	EN 13702-2
7	Maximal zulässige Lagerungstemperatur	°C	≤ 175	
8	Mischtemperatur	°C	150	